

DESCRIZIONE

**CR.P LIGHT 60** è un panno non tessuto ad alto potere assorbente, adatto a qualunque contesto di pulizia che richieda resistenza, durevolezza nell'uso e assenza di rilascio di impurità. **CR-P LIGHT 60** è un panno molto morbido, realizzato con un mix di cellulosa e polipropilene, resistente agli strappi anche da bagnato e alle abrasioni. E' un panno a basso rilascio particellare. I panni **CR.P 60** grazie alla loro robustezza, possono essere utilizzati nei lavori di manutenzione, nelle industrie automobilistiche, nella meccanica di precisione e meccanica pesante, resistono ai solventi e possono essere utilizzati in verniciatura, nell'industria grafica oltre che nel settore della pulizia professionale di edifici, uffici pubblici, cucine e mense. **CR.P 60** è disponibile nella versione colore Bianco.



FORMATI

|              | gsm |        |   |         |                   |      |     |    |     |   |    |
|--------------|-----|--------|---|---------|-------------------|------|-----|----|-----|---|----|
| 20169.WLC209 | 60  | BIANCO | 1 | 33 x 40 | 4                 | 500  | 200 | 26 | 7,6 | 2 | 36 |
|              | gsm |        |   |         |                   |      |     |    |     |   |    |
| 20169.WLC109 | 60  | BIANCO | 1 | 32 x 40 | 10 Bls. da 100pz. | 1000 | 8   | 1  | 28  |   |    |
|              | gsm |        |   |         |                   |      |     |    |     |   |    |
| 20169.WLC105 | 60  | BIANCO | 1 | 30 x 40 | 5 Box. da 200pz.  | 1000 | 8   | 5  | 24  |   |    |

CARATTERISTICHE



Alta assorbenza




Media morbidezza



Assorbe 6 volte  
il suo peso



Alta resistenza  
solventi



Assorbimento oli



Ottima resistenza  
alle abrasioni



Media resistenza  
agli strappi



Alta Velocità di  
Assorbimento

CARATTERISTICHE



Alta assorbenza



Media morbidezza



Assorbe 6 volte  
il suo peso



Alta resistenza  
solventi



Assorbimento oli



Ottima resistenza  
alle abrasioni



Media resistenza  
agli strappi



Alta Velocità di  
Assorbimento

SETTORI



Industria



Aeronautica



Bioingegneria



Veterinario



Grafica



Automotive



Meccanica



impianti di  
Produzione



Informatica

CERTIFICAZIONI



SMALTIMENTO

**Tessuto non tessuto** : smaltire il prodotto secondo la destinazione d'uso e le relative normative locali vigenti.

Imballi :

**Dispenser** : PAP 21 , raccolta differenziata ,verifica le disposizioni del tuo comune

**Anima rotolo**: \_PAP 21 \_ raccolta differenziata , verifica le disposizioni del tuo comune

**Pellicola protettiva** : LD PE 4, raccolta differenziata ,verifica le disposizioni del tuo comune

**Cartone** :\_PAP 20\_ raccolta differenziata ,verifica le disposizioni del tuo comune

**Pallet** : FOR 50\_raccolta differenziata , verifica le disposizioni del tuo comune

## SCHEDA TECNICA

|                                                          |         |    |         |             |                                                                     |      |     |      |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------|----|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUOVA SAPI S.R.L.                                        |         |    |         |             | NOME ARTICOLO      CRP 60 LIGHT                                     |      |     |      |                                                                                                         |
| COMPOSIZIONE :<br>70% POLPA DI LEGNO - 30% POLIPROPILENE |         |    |         |             | ASPETTO : BIANCO CREPE TEXTURE ESAGONALE<br>COLORI :   BIANCO   BLU |      |     |      |                                                                                                         |
| LOTTO: N.A.                                              |         |    |         |             | DATA : 18/06/2016                                                   |      |     |      |                                                                                                         |
| ARTICOLO TESTATO                                         |         |    | UNITA'  | STANDARD    | MEDIA A ROTOLO                                                      |      |     | NR   | METODO DEI                                                                                              |
|                                                          |         |    |         |             | MEDIA                                                               | MIN. | MAX | TEST | TEST                                                                                                    |
| PESO                                                     |         |    | G/M²    | 60 ±3.5     | 62.8                                                                |      |     | 8    | EDANA 40.3-90<br>(25*20 CM² )                                                                           |
| SPESSORE                                                 |         |    | MM      | 0.31 ± 0.03 | 0.33                                                                |      |     | 8    | FZ/T 60004-91<br>20gf/cm²,15.2 cm²                                                                      |
|                                                          |         |    |         |             |                                                                     |      |     |      |                                                                                                         |
| RESISTENZA<br>ALLA<br>TRAZIONE                           | SECCO   | MD | N/ 5 CM | 15 ↑        | 20.5                                                                |      |     | 8    | EDANA 20.2-89<br>Test velocità: 300<br>mm/min.<br>Presa/distanza :<br>100 mm Altezza<br>campione: 50 mm |
|                                                          |         | CD |         | 30 ↑        | 37.8                                                                |      |     | 8    |                                                                                                         |
|                                                          | BAGNATO | MD | N/5 CM  | 12 ↑        | 15.6                                                                |      |     | 8    |                                                                                                         |
|                                                          |         | CD |         | 25 ↑        | 30.6                                                                |      |     | 8    |                                                                                                         |
| CAPACITA' DI ASSORBIMENTO                                |         |    | %       | 400 ↑       | 500                                                                 |      |     | 8    | ISO 9073-6:2000                                                                                         |
| VELOCITA' DI ASSORBIMENTO                                |         |    | CM30/S  | 3.5 ↑       | 4.5                                                                 |      |     | 8    | STANDARD<br>INDUSTRIALE                                                                                 |
| TEMPO DI ASSORBIMENTO                                    |         |    | SEC.    | 1.0 ↓       | 0.5                                                                 |      |     | 8    | EN 1644                                                                                                 |

Le informazioni ivi contenute, sono destinate a Personale qualificato all'igiene professionale e si basano sulle nostre conoscenze attuali. Il prodotto deve essere usato per le funzioni specifiche riportate, non si risponde, in alcun modo, a conseguenze derivanti da uso improprio o non conforme alle indicazioni riportate nell'etichetta.

## Dichiarazione di idoneità al contatto con alimenti

Spettabile Cliente,

con la presente si dichiara che il tessuto non tessuto denominato

**CR-P 60 gr LIGHT BIANCO**

e

**CR P 80 gr BLU**

È idoneo al contatto con alimenti, in conformità alle seguenti normative:

- la Legislazione Italiana vigente in conformità al D.M. 21/03/1973 e successive modifiche,
- il Regolamento Europeo 1935/2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e s.m.
- il Regolamento Europeo EU 10/2011 sui prodotti in plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e s.m.

La dichiarazione di idoneità fa inoltre riferimento :

- alle caratteristiche specifiche del prodotto nelle condizioni di stoccaggio, manipolazione ed uso conformi alle buone pratiche industriali,

La conformità è valutata sulla base delle dichiarazioni scritte dei nostri fornitori, dalle analisi e dalle prove di migrazione da essi effettuate in nostro possesso, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

La presente dichiarazione ha validità per anni due, a partire dal 02.05.2024

MOC.NSA\_R03\_IDONEITA'MOCA CR P 02.05.2024



**NUOVA S.A.P.I. S.R.L.**

Via XXV Aprile 71/B

42013 San Donnino di Casalgrande (RE)

C.F. 01677400366 - P.IVA 01254570359

Cap.Soc. €100.000,00 - Tel. 0522 846927

e-mail: info@nuovasapi.com