

Articolo/Style	LINDOFLASH
Composizione/Composition	100% polipropilene
Fibre	-
Colore/Colour	bianco

Properties/Proprietà	Valore Tipico/Typical Value	Test
Peso/weight	16 g/m ²	WSP 130.1
Spessore/Thickness	-	-
Resistenza alla trazione /Tensile Strenght		
Longitudinale a secco/MD dry	30 N /5 cm	WSP 110.4
Trasversale a secco/CD dry	7 N /5 cm	WSP 110.4
Longitudinale a umido/MD wet	-	-
Trasversale a umido/CD wet	-	-
Allungamento a rottura/Elongation at break		
Longitudinale a secco/MD dry	45%	WSP 110.4
Trasversale a secco/CD dry	85%	WSP 110.4
Longitudinale a umido/MD wet	-	-
Trasversale a umido/CD wet	-	-
Srike through	2,5 s	WSP 70.3
Wet Back	0,2 g	WSP 80.10

Foto materiale



Avvertenza

I dati riportati nella presente scheda sono riferiti alla performance media di prodotto. Essi devono intendersi pertanto esemplificativi e non vincolanti per Annapapi s.r.l. Le tolleranze se non indicate si intendono del $\pm 5\%$.

Data di aggiornamento:
1/01/2022



Via Aurelio Nicolodi nr. 54 57121 Livorno -Italia-
Tel +39 0586 426464 / 0586 425525 Fax +39 0586 425640
Mail: info@annapapi.it - www.annapapi.it

Registro delle imprese di Livorno n. 01263550491 R.E.A nr. 113794 Capitale Sociale Euro 118000 I.V

OLIO PER TRATTAMENTO VELINE

Properties/Proprietà	Valore Tipico/Typical Value	Metodi	Metodi fornitori
Acqua	0,2% max	001	ASTM 202
Colore APHA	10 max	005	ASTM 202
Titolo	99,5% min	GC 009	ASTM 202
Odore	Praticamente inodore	Organolettico	ASTM 202
Aspetto	Liquido limpido		

Avvertenza

I dati riportati nella presente scheda sono riferiti alla performance media di prodotto.
Essi devono intendersi pertanto esemplificativi e non vincolanti per Annapapi s.r.l.
Le tolleranze se non indicate si intendono del $\pm 5\%$.

Data di aggiornamento:
1/01/2022